Sculptuur gevormd met hars

v16952

Giet mooie sculpturen voor thuis met gietharsmix. Maak de ene gemarmerd en de andere met twee kleuren – of maak twee sculpturen met dezelfde kleurtechniek. Hars is een heel sterk en gemakkelijk te verwerken gietpoeder. Meng het gietmengsel gewoon met water en giet er acrylverf bij. Gebruik 35 g water voor 100 g gietharsmengsel.

Hoe werkt het

Instructievideo Krijg stapsgewijze instructies over het gieten van sculpturen met giethars.

1 Meet het mengsel af voor de gemarmerde sculptuur: 135 g giethars, 50 ml water en 3 ml verf.

2 Meng de hars en het water tot een romige consistentie ontstaat.

3 Doe een beetje verf aan op de spatel.

4 Meng de verf er met lichte, cirkelvormige bewegingen doorheen tot u een marmereffect krijgt.

5 Giet het mengsel in de vorm.

6 Verdeel het mengsel met de spatel in de vorm.

7 "Luchtbellen kunnen kleine spaanders veroorzaken in het afgewerkte gegoten materiaal. Til de vorm iets op en laat hem behoedzaam omlaag vallen om te voorkomen dat er luchtbellen ontstaan. Herhaal dit telkens weer, 2-3 minuten lang. Tip: als u een spaander/gaatje in het afgewerkte gietstuk ziet, kunt u dit opvullen met een nieuw harsmengsel en het daarna schuren. Zodra het hard is geworden, is het mooi en glad."

8 Na het drogen gedurende ca. 2-4 uur, neemt u het beeldje uit de vorm.



9 Schuur het werkstuk met water en een schuurspons om eventuele oneffenheden te verwijderen.

10 Meet het mengsel af voor de tweekleurige sculptuur: 2 x 70 g giethars, 2 x 25 ml water en 5 ml verf.

11 Meng eerst 70 g van de pure witte hars met 25 ml water. Meng tot een romige consistentie ontstaat.

12 Giet het mengsel in de vorm.



13 Verdeel het mengsel met de spatel in de vorm.

14 Verwijder eventuele luchtbellen zoals hierboven beschreven (stap 7).

15 Meng nu het gekleurde deel van de sculptuur. Giet 5 ml verf in 25 ml water en meng alles.

16 Voeg het mengsel toe aan de 70 g hars en roer tot een romige consistentie ontstaat.

17 Giet het mengsel bovenop de witte hars in de vorm. Verwijder luchtbellen weer op dezelfde manier.

18 Na het drogen gedurende ca. 2-4 uur, neemt u het werkstuk uit de vorm.

19 Schuur eventuele oneffenheden weg met water en een schuurspons.