



Hoe doe je tie-dye met de shibori tie-dye techniek met metalen clips?

v16110

Shibori is een Japanse techniek die wordt gebruikt voor het verven van stof. Oorspronkelijk werd de kleur indigoblauw gebruikt, maar tegenwoordig kun je alle kleuren gebruiken die je wilt. Vouw je textiel tot een klein vierkant, bevestig metalen clips en een stuk karton en verf nu met textielverf. Was en droog je katoenen artikelen voordat je ze gaat verven om eventuele resten van het productieproces te verwijderen. Ze zijn nu klaar om te vouwen en voor het verfbad. 100 ml textielverf is voldoende om ca. 700 g witte katoenen stof.

Hoe werkt het



1 Vouw de stof verticaal op een harmonica-manier en maak vier verticale secties. Vouw horizontaal op dezelfde manier en eindig met een klein vierkant.



2 Plaats een stevig stuk karton van 9 x 9 cm (dezelfde grootte als het textiele vierkant) op en onder het opgevouwen stuk textiel. Zet het vast met vier grote metalen clips; een aan elke kant. Hoe dikker het karton, hoe lichter de kleur van de stof na het verven. Een tip: hergebruik de zijkanten van een schoon melk- of sappak of gebruik 2-3 lagen oude ansichtkaarten of een stuk hout.



3 Bedek het tafelloppervlak (je werkplek) met plastic en gebruik plastic wegwerphandschoenen. Los 0,5 kg fijn keukenzout op in 1 l kokend water in een kuip.





4 Giet nog eens 4 l water in de kuip zodat de eindtemperatuur tussen 30°C en 60°C ligt. Hoe warmer het water, hoe donkerder de kleur. Hoe kouder het water, hoe lichter de kleur. Voeg 50 ml textielverf toe aan de kuip en 100 g fixeermiddel. Roer tot het fixeermiddel is opgelost.



5 Leg het opgevouwen vierkante stuk textiel in het verfbad en laat het 10-20 minuten staan. Hoe langer je het in het verfbad laat, hoe donkerder en intenser de kleur. Hoe korter je het in het verfbad laat, hoe lichter de kleur.



6 Haal het pakketje uit het verfbad en verwijder de metalen clips en het karton.



7 Spoel meerdere keren in koud water totdat het water helder is. Was de stof daarna in de wasmachine met wasmiddel op 40°C.